

Соотношение стандартов зернистостей

Градация FEPA	Градация ANSI	Trizact	Мкм	Меш	Scotch-Brite	ГОСТ 3647*
	12					
P12	16					
P16	20					
P20	24					
P24						80
P30	30					63
P36	36					50
	40					
P40	50					40
P50	60				XCRS	32
P60	80					25
P80	100					16
P100					CRS	12
P120	120	A160	150	100		10
P150	150	A130	120	120		8
P180	180	A110	100	150	MED	6
		A100				
P220	220	A90	80	180		5
P240		A80	60	220	FIN	M63
P280	240	A65	50	240		M50
P320		A60	45	280		M40
P360	280				VFN	
P400	320	A45	40	320		M28
P500		A40	30	400		M20
P600	360	A30	20	500	UFN	M10
P800	400		15	600		M7
P1000	500	A20				M5
P1200	600	A16	12	1000		
	800					
	1000					
P2500	1200	A6	9	1200		

* - ориентировочно

Дополнительная информация:

Для обозначения зернистостей абразивов
Скотч-Брайт приняты следующие сокращения:

UFN - ультратонкая
VFN - очень тонкая
FIN - тонкая
MED - средняя
CRC - грубая
XCRS - очень грубая

Префикс обозначает минерал
абразива (например, A FIN):
A - оксид алюминия
S - карбид кремния

Цифры обозначают плотность объемного
абразивного материала (например, 2 SFIN)

мягче ← → жестче

2	6	7	8	9
---	---	---	---	---